

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic®-827 HT

Модифікований клей розплав

ОПИС

Sikalastic®-827 HT - гранульований модифікований клей гарячого розплаву із сополімеру, що розширюється. Забезпечує приклеювання литого та гарячекатаного асфальту до систем мостової гідроізоляції Sika.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic®-827 HT може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Застосування пелет:

- Розсипаються по вологій поверхні Sikalastic®-8902

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує зклеювання між рідкою гідроізоляційною мембраною Sika та асфальтом
- Забезпечує механічне анкерування завдяки розширенню при контакті з гарячим асфальтом
- Створює високу адгезію та міцність на зсув

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Клейовий шар Гідроізоляційної системи ZTV-ING Частина 7 Розділ 4, Sikalastic®-827 HT, інститут Kiwa, Звіт № P 8332-1-E
- Мостова гідроізоляційна система Sikalastic®-851, BBA, Сертифікат No. 15/H237, згідно з настановою BBA NAPAS
- Маркування CE та Декларація показників будівельної продукції відповідно ETA-18/1105, на основі ETAG 033 Комплекти для гідроізоляції мостів, що наноситься в рідкому стані

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Модифікований сополімер етиленвінілацетату (EVA)	
Пакування	Мішок 25 кг Доступні варіанти зазначені в чинному прайс-листі	
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва	
Умови зберігання	Продукція має зберігатись в нерозкритій і непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих умовах та за температури в діапазоні +5°C ..+30°C. Завжди звертайте увагу на інформацію на упаковці.	
Вид / Колір	Світло-жовті гранули	
Густина	~1,20 кг/л, насипна щільність Показник за +23 °C	(EN ISO 2811-1)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Хімічна стійкість

Стійкий до води, бітуму та солей танення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата

~0,70 кг/м²

Зовнішня температура повітря

Зверніться до Технічної карти на адгезійний шар

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не розсипайте Sikalastic®-827 HT на адгезійний шар, якщо перевищено його час життя
- При застосуванні на бетонній основі температура асфальту має бути не нижче +140 °C

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Рівномірно розсипати Sikalastic®-827 HT пелети будь-яким із зазначених способів:

- Вручну
- Обладнанням для піскоструменної обробки, під низьким тиском
- Спеціальним візочком Sika для розсипання пелет

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Sikalastic-827HT-uk-UA-(07-2023)-2-1.pdf